

FICHE TECHNIQUE






# Profils d'écartement




# Profils d'écartement

- Plusieurs types des profils d'écartement qui sont utilisés comme alternative pour les entretoises ou pour plus de stabilité du système de suspension

## Gamme


| Groupe Produits |   | Description  | Pièces par carton | kg par carton |
|-----------------|---|--|-------------------|---------------|
| SBH 600/625     |  | Barre d'écartement pour modulation 600/625 mm - peinte   | 50                | 6,99          |
| SBH 875/900     |  | Barre d'écartement pour modulation 875/900 mm - peinte   | 50                | 9,9           |
| SBH 1200/1250   |  | Barre d'écartement pour modulation 1200/1250 mm - peinte | 50                | 13,5          |
| SB 600          |  | Barre d'écartement pour modulation 600 mm - galva        | 50                | 4,1           |
| SB 1200         |  | Barre d'écartement pour modulation 1200 mm - galva       | 50                | 8,2           |

## Section transversale



SBH 600/625

## Section transversale



SB 600

## Performances



Réaction au feu

A1



Résistance à la corrosion

B



Environnement

Totalement recyclable



# Comprendre les performances des ossatures Chicago Metallic et de ses accessoires



## Réaction au feu

La réaction au feu est mesurée conformément à la norme EN 13501-1. Les ossatures en acier Chicago Metallic et ses accessoires ne sont pas combustibles.



## Résistance au feu

Une sélection d'ossatures en acier Chicago Metallic a été testée en combinaison avec différents panneaux Rockfon et est classée conformément à la norme EN 13501-2 et/ou aux normes locales.



## Résistance à la corrosion

Les produits Chicago Metallic sont fabriqués à partir d'acier galvanisé à chaud suivant le processus de fabrication Sendzimir conformément à la classe de corrosion EN 13964 (A, B, D). Les systèmes standards en classe B sont recouverts uniformément de 100g/m<sup>2</sup> de zinc des deux côtés. Le renforcement de la résistance à la corrosion des systèmes et des accessoires de classe C et D ont respectivement une couche de 100g/m<sup>2</sup> et 275g/m<sup>2</sup> de zinc uniformément appliquée des deux côtés et sont protégés par une couche supplémentaire de peinture de 20 micron de chaque côté.



## La performance de charge

La performance de charge (charge max. en kg/m<sup>2</sup> applicable au système d'ossature sans dépasser la flèche admissible des composants individuels) est testée conformément à la norme EN 13964 standard. La valeur cumulée de la flèche du système (indiquée sur les fiches techniques) ne doit pas dépasser la flèche max. comme le recommande la classe 1 standard. La configuration d'un projet spécial utilisant des tailles de modulation non standards, comme mentionné dans les fiches techniques, doit être calculée par les services techniques Rockfon.

# Sounds Beautiful

